



SAKRET Kalk-Glätte

KG

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalkbasis

Anwendung	- zur Herstellung von tapezierfähigen Flächen im Innenbereich - zur Herstellung von anstrichfertigen Flächen im Innenbereich empfehlen wir SAKRET Filz-Feinputz FFP Geeignete Untergründe: Kalkzement- und Zementgebundene Putze	
Eignung	- Wand - innen	
Eigenschaften	- handverarbeitbar - sehr leicht zu verarbeiten - mineralisch - sehr glatte Oberfläche	
Materialbasis	Baukalk – EN 459, , ausgesuchte Zuschläge - DIN 13139 sowie Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften und einem Zusatz von Weißzement - EN 197-1	
Technische Daten	Kalk- Glätte KG	
	Ergiebigkeit je 20 kg Sack	ca. 20 Liter = ca. 10 m ² bei 2 mm Schichtdicke
	Verbrauch	ca. 1 kg/m ² und mm Schichtdicke
	Brandklasse	A1
	Wasserbedarf	ca. 10 Liter pro Gebinde
	Verarbeitungstemperatur	≥ + 5°C bis ≤ 30°C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Untergrundvorbereitung	Auf Neuputz: Nach ausreichender Standzeit von mindestens 8 Tagen Auf Altputz: - der Putzgrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein - minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachs-rückstände, Farbreste u. ä. sind zu entfernen - Leimfarben, Kalk- und Silikatanstriche müssen restlos entfernt werden. - An der Oberfläche leicht sandender Putzgründe wie z.B. alte Putze vorher mit SAKRET Tiefengrund TGW verfestigen	
Verarbeitung	- SAKRET Kalk- Glätte KG in ca. 9 Liter sauberes Wasser pro Sack einstreuen und knollenfrei anrühren. - Anschließend durch weitere Wasserzugabe die Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen. - Im ersten Arbeitsgang gut deckend durchglätten - Nach dem Verfestigen mit frischem Material nachglätten. - Bei Altputzen 1. Lage etwas dicker auftragen.	
Materialverbrauch	ca. 1,0 kg/m² und mm Schichtdicke	
Lieferform	in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 20 kg Papiersack	



SAKRET Kalk-Glätte

KG

Lagerung	• witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken • angebrochene Gebinde sofort verschließen • bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstellungsdatum
Entsorgung	• ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt
Hinweis	• Frische Putzflächen vor zu schneller Austrocknung, Zugluft und Frost zu schützen, evtl. nachnässen, • außer reinem Wasser nichts zugeben • bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden • enthält Kalk: Reagiert alkalisch • Haut und Augen schützen • Gefahr ernster Augenschäden • darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Staub nicht einatmen • bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren • geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen • bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen • bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen • Angaben in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: März 2015