



SAKRET Mineralwolle– Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke

einseitig vlieskaschiert

Nichtbrennbare Steinwollplatte nach DIN EN 13162 MW T5-CS(10)7,5-TR1-AFr5

Anwendung SAKRET Mineralwolle- Dämmplatte WLF 0,35 Kellerdecke einseitig vlieskaschiert:

- für die unterseitige Dämmung von Kellerdecken ohne optische Anforderungen eingesetzt.
- zeichnet sich durch eine helle Vlieskaschierung aus.
- hat durch ihre Zweischichtcharakteristik eine druckfeste Oberfläche und bietet damit mehr Sicherheit bei der Klebmontage.

Eignung

- für innen, für Decke

Eigenschaften

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- wärme- und schalldämmend,
- wasserabweisend,
- Schmelzpunkt > 1000°C
- diffusionsoffen,
- Oberfläche mit erhöhter Druckfestigkeit
- einseitig helle Vlieskaschierung
- recycelbar

Materialbasis Steinwolle-Kellerdeckendämmplatte mit einseitiger hellen Vlieskaschierung

Technische Daten

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung	Einheit	Norm
Brandverhalten	-	A1	-	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt der Steinwolle	-	≥ 1000	(°C)	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035	(W/mk)	Z-23.15-1468
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	MU1	μ1	-	DIN EN 12086

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist grundsätzlich im Vorfeld auf die Eignung für die reine Klebmontage zu überprüfen. Nichttragfähiger Putz oder nichttragfähige Beschichtungen/Farben sind rückstandslos zu entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber, eben (Toleranzen gemäß DIN 18202/18203) und frei von Verunreinigungen sein. Staub, Schmutz, Öl, Fett, lose Teile sowie Trenn- und Sinterschichten etc. müssen durch geeignete Maßnahmen entfernt werden. Unebenheiten im Untergrund sind vollständig zu verspachteln. Rostige und feuchte Stellen dürfen nicht mit Dämmung abgedeckt werden, bevor die Ursache für den Schaden gefunden und fachmännisch behoben worden ist.

Verarbeitung

Die Platten werden mit SAKRET Baukleber auf tragfähigem entsprechend vorbereiteten Untergrund aufgeklebt. Sollte der Untergrund für eine reine Klebmontage nicht geeignet sein, kann die SAKRET MiWo- Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke einseitig vlieskaschiert auch mit für das Anwendungsgebiet zugelassenen Dübeln montiert werden. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.



SAKRET Mineralwolle– Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke

einseitig vlieskaschiert

Hinweis

- Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Temperatur des Baukörpers und der Umgebung von +5°C nicht unterschritten werden. Nicht für Anwendungen mit Anforderungen an die Optik der Oberfläche, hinsichtlich Ebenheit und farblicher Gleichmäßigkeit geeignet.
- Eine nachträgliche Beschichtung mit Farbe, Spachtel oder Putzen ist nicht zulässig.
- Nicht für Sichtakustik geeignet. Nicht für Anwendungen mit Anforderung an die Optik der Oberfläche hinsichtlich Ebenheit und farblicher Gleichmäßigkeit geeignet. Produktionsbedingt ist eine leicht wellige Oberfläche nicht auszuschließen.

Lagerung

- trocken und witterungsgeschützt
- vor Feuchtigkeit schützen

Lieferform

Dicke (mm)	m ² / Verpackung	m ² / Palette	R _D - Wert (m ² K/W)
60	2,0	20	1,70
80	1,5	15	2,25
100	1,5	12	2,85
120	1,5	9	3,40

Plattenformat L x B (mm) : 800 x 625
Platten auf Europaletten

Hinweise

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: November 2016