TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Panzereckwinkel

Eckwinkel aus verstärktem Glasgewebe



Anwendung

- Wärmedämmverbundsystem
- Armierung von Kanten,
- Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- Gewebeeckwinkel besonders für dickschichtige Armierungssysteme

Eignung

- Innen und außen
- Wand

Eigenschaften

- alkalibeständig,
- schiebefest

Materialbasis

- E-Glas – Fadendichte (10 cm) - Kette 21 Dreherschnüre
  - Schuss 12 Schussfäden

Technische Daten

Gewebefarbton	gelb	
Maschenweite	20 x 18 cm	
Schenkelmaß	10 x 12 cm	
Glühverlust	21,80 %	
Reißfestigkeit (N / 5 cm) nach 28 Tagen in 5%iger Natronlauge	Kette 4340 N 2843 N	Schuss 9876 N 6586 N
Temperaturbeständigkeit	bis 160°C	
Flächengewicht	ca. 540 g/m²	
Abmessung	2,60 m	
Verpackung	50 Stück / Karton	

Verarbeitung

- Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung punktuell durch Ansetzmörtel am Untergrund fixieren. Flächengewebe überlappend mit Gewebeschenkeln der Panzerwinkel mit Armierungsmörtel einspachteln.

Lagerung

- trocken und witterungsgeschützt, auf Holzpaletten

Hinweise

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand September 2017

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de