TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Abdichtungsspachtel ADS

ADS

Organische gebundene Spachtelmasse zur Abdichtung im Sockel- und Perimeterbereich

Anwendung

- als Abdichtmasse
- zum Verkleben von Sockelplatten im Sockelbereich und im Erdreich
- als Armierungsmasse zum Armieren im Spritzwasserbereich und im Erdreich
- als Feuchtigkeitsschutzanstrich zum Überstreichen des Oberputzes im Spritzwasser und im Erdbereich

Eignung

- außen
- Wand

Eigenschaften

- gute Haftung auf Bitumuntergrund
- 1:1 mit Zement mischbar
- frühe Regenfestigkeit
- faserarmiert
- wasserabsperrend

Materialbasis

gefüllte Polymerdispersion nach VdL- Richtlinie Bautenanstrichmittel

Technische Daten

SAKRET Abdichtspachtel ADS	
Mischungsverhältnis mit	CEM I; CEM IIA/LL; CEM II B/LL 1:1
Dichte (EN ISO 2811)	1,1-1,3 g/cm³
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate w	< 0,05 kg/(m²*$h^{0,5}$)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ	5.700 (gemittelter Wert)
Brandverhalten	B-s1, d0 (schwer entflammbar)
Korngröße	< 500 µm (S3 grob)
Verarbeitungs- u. Untergrundtemperatur	mind. +5°C / max. +30°C
Überarbeitbarkeit	frühestens nach 24 Stunden

Werte beziehen sich auf +20°C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, eben, rissfrei, eben, staubfrei und zugfest sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z.B. Blasenbildung, Rissen in den nachfolgende Beschichtungen führen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung und Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Ggf. ist eine Reinigung des Untergrundes vorzunehmen

Verarbeitung

Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL im Mischungsverhältnis 1:1 (Gewichtsteile) zugeben. Mit einem Rührgerät homogen vermischen. Mit Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Manuell mit Zahnkelle auftragen

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & CO. KG● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de ●

SAKRET Abdichtungsspachtel ADS

weiter Verarbeitung

Als Dichtungsmasse: Auf Grundierung (Haftgrund) spachteln. Mindestverbrauch/Mindestschichtdicke (3 mm) nicht unterschreiten.
Als Klebemörtel: Mit der Zahntraufel 15x15 mm auf Dämmplatte auftragen (bei Untergrundunebenheiten bis max. 1 cm/m)
Als Grundierung oder Feuchtigkeitsschutzanstrich: Mit ca. 10 % Wasserverdünnen, mit Bürste auftragen.
Als Armierungsmasse: Mit einer rostfreien Stahltraufel auf Dämmplatten auftragen. Glasfasergewebe einbetten und Fläche fertig verschlichten.

Trocknungszeit ist abhängig von der temperatur, Wind und der relativen Luftfeuchtigkeit.
Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frischen erstellten Fassadenfläche zu treffen.

Sofort nach Gebrauch die Werkzeuge reinigen.

Materialverbrauch

Anwendungsart	alle Angaben ohne Zement
Abdichtung	ca. 3,90 kg/m²
Verklebung	ca. 2,00 kg/m²
Grundierung/Feuchtigkeitsschutzanstrich	ca. 0,50 kg/m²
Armierung	ca.1,30 kg/m²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von der Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur als Orientierung dienen.

Lieferform

18 kg Eimer / 24 Stück auf Palette

Lagerung

Fest verschlossen und Frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
z.B. 5440013226 Ziffer 1 Jahr, Ziffer 2+3 Kalenderwoche
= Lagerdauer bis Ende 44. KW 2015

Hinweis

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: März 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & CO. KG● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de ●