TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Biosan

Saniermittel für Flächen mit Algen-, Schimmel- und Moosbefall

Anwendung

Geeignet zur Nachbehandlung von gereinigten, algen-, pilz- und moosbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich vor nachfolgenden Beschichtungen (PT 2 Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel; PT 10 Schutzmittel für Mauerwerk).

Eignung

- für außen
- für Wand

Eigenschaften

- Hohe Eindringtiefe
- Gebrauchsfertig

Technische Daten

Trocknungszeit bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	Nach ca. 6 Std. oberflächentrocken, nach 12 Std. überstreichbar
Dichte / Spezifisches Gewicht	Ca. 1,01 g/cm³
Applikationsverfahren	Streichen
Glanzgrad	Matt
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 30 °C
Lagerfähigkeit	Ungeöffnet ca. 24 Monate.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden. Vorhandenen Algen- oder Pilzbefall im Nassverfahren gut reinigen.

Verarbeitung

Untergrund gründlich von organischem Befall durch Nassreinigung reinigen und trocknen lassen. SAKRET Biosan 1-2x unverdünnt mit der Streichbürste aufarbeiten und gut in den Untergrund einarbeiten. Bearbeitete Flächen gut trocknen lassen.
Flächen im Außenbereich mit einer SAKRET Fassadenbeschichtung in AF-Ausstattung (AF = algizider/fungizider Filmschutz) 2x beschichten.
Flächen im Innenbereich mit einer SAKRET Innenfarbe bzw. mit einer Spezialfarbe mit Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall beschichten.

Hinweise

Biosan ist ein Saniermittel, das den Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorbereitet. Die Wirkungsdauer ist abhängig von den Objektbedingungen, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Häufigkeit des Befalls. Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Verhindern des Algen- und Pilzbefalls nicht zugesichert werden. Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen.

Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Nicht unter + 5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Material gleichmäßig intensiv auftragen.

Reinigung der Werkzeuge

Das Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●

TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Biosan

Materialverbrauch pro Anstrich:	Ca. 100- 250 ml/m² Genaue Werte durch Probebeschichtung ermitteln.
Lieferform	5 Liter Gebinde
Lagerung	• Kühl, jedoch frostfrei • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten. • Nur im Originalgebinde mit Originaletikett aufbewahren.
Entsorgung	• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Besondere Hinweise	• Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. • S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. • S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen • Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 wassergefährdend • Weitere Hinweise: siehe EG Sicherheitsdatenblatt.
Gefahrenhinweis	<u>Gefahrenkennzeichnung:</u> Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. <u>Zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt:</u> Das Material kann bei direktem Kontakt mit der Haut oder den Augen schwach reizend wirkt. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.
Bezeichnung und Konzentration biozider Inhaltsstoffe:	Quaternäre Ammoniumverbindungen, Aklyl(C12-16) dimethylbenzylammnoniumchlorid (2,7g/kg), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (0,3 g/kg).

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Mai 2016

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●