TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Dichtecke DE innen / DE außen
SAKRET Dichtecke DE innen

DE außen
DE innen

Flexible Dichtecken bestehend aus einer flexiblen Beschichtung und Vlies

Anwendung

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken in Verbindung mit einem Dichtband unter keramische Belägen in Verbundabdichtungen.

- für wasserdichte Anschlüsse von Innen- bzw. Außenecken innerhalb SAKRET Verbundabdichtungen
- die Materialien sind optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung für alle Beanspruchungsklassen (Feucht- und Nassräumen sowie allen anderen Bereichen) gemäß ZDB Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von

Eignung

- innen und außen

Eigenschaften

- dauerhaft wasserdicht
- hoher Beständigkeit gegen Chemikalien
- hohe Elastizität
- Hervorragender Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtmaterialien wie: - SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
  - SAKRET Abdichtung säurefest AS
  - SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
  - SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung

Technische Daten

Dichtecke außen	Flügellänge	109 - 118 mm
Dichtecke außen	Höhe	60 mm / 90 mm
Dichtecke innen	Flügellänge	116 mm - 122 mm
Dichtecke innen	Höhe	60 mm / 90 mm
Wasserundurchlässigkeit		> 1,5 bar DIN EN 1928 (B)
Gesamtdicke		ca. 0,75 mm
Temperaturbeständigkeit		- 30°C / + 90°C
Chemische Beständigkeit:		+ = beständig 0 = geschwächt - = nicht beständig
Salzsäure 3%		+
Schwefelsäure 35%		+
Citronensäure 100g/l		+
Milchsäure 5%		+
Kalilauge 3% / 20%		+ / +
Natriumhypochlorid 0,3g/l		+
Salzwasser (20g/l Meerwassersalz)		+

Materialbasis

- Träger: Polypropylen-Vlies ober- und unterseitig
- Beschichtung: Dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer

Untergrundvorbereitung

- Ist von Untergrundart und Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig.
- Geeignete Grundierung ist aufzubringen.
- Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf die SAKRET Dichtecke DE eingesetzt wird, mit der Abdichtmasse eingestrichen.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Dichtecke DE innen / DE außen
SAKRET Dichtecke DE innen

DE außen
DE innen

Verarbeitung	• Die SAKRET Dichtecke DE wird in die frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. • Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtung wird die komplette Ecke mit in das System eingebunden.
Hinweise	• Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. • Bevor weitere Produkte aufgetragen werden, empfiehlt sich ein Verträglichkeitstest. • Arbeitsgeräte und verschmutzte Stelle sofort nach Gebrauch reinigen.
Lagerung	• kühl und trocken
Lieferform	• SAKRET Dichtecke DE - 10 und 50 Stück im Karton

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de