



SAKRET Dichtmanschette Wand / Boden DB

DW / DB

3-lagige Bodenmanschette aus dünnem Vlies mit flexibler Beschichtung

Anwendung

SAKRET Dichtmanschette Wand DW dient zur Abdichtung von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssysteme

SAKRET Dichtmanschette Boden DB dient zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen

Die Materialien sind optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung für alle Beanspruchungsklassen (Feucht- und Nassräumen sowie allen anderen Bereichen) gemäß ZDB Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ abgestimmt.

Eignung

- Wand oder Boden
- innen und außen

Eigenschaften

- Dauerhaft Wasserdicht
- Silikonverträglich
- Hohe Elastizität
- Hohe Beanspruchung gegenüber Chemikalien
- Hervorragender Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtsmaterialien wie:
 - SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
 - SAKRET Abdichtung säurefest AS
 - SAKRET Schnellbauabdichtung SBA
 - SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA

Technische Daten

Dichtungsmanschette Wand - Größe	120 x 120 mm Loch ø 17-20 mm
Dichtungsmanschette Boden -Größe	425 x 425 mm
Wasserundurchlässigkeit	> 1,5 bar DIN EN 1928 (B)
Gesamtdicke	ca. 0,9 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30°C / + 90°C
Chemische Beständigkeit:	+ = beständig 0 = geschwächt - = nicht beständig
Salzsäure 3%	+
Schwefelsäure 35%	+
Citronensäure 100g/l	+
Milchsäure 5%	+
Kalilauge 3% / 20%	+ / +
Natriumhypochlorid 0,3g/l	+
Salzwasser (20g/l Meerwassersalz)	+

Materialbasis

Träger: Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
Beschichtung: Dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer



SAKRET Dichtmanschette Wand / Boden DB

DW / DB

Untergrundvorbereitung	• Ist von Untergrundart und Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. • Geeignete Grundierung ist aufzubringen. • Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf die SAKRET Dichtmanschette DW / DB eingesetzt wird, mit der Abdichtmasse eingestrichen.
Verarbeitung	• SAKRET Dichtmanschette Boden DW / DB wird auf den Ablaufdurchmesser zugeschnitten und in die frisch aufgetragene Abdichtung eingelegt und angedrückt. • Anschließend ist der Flanschring einschließlich Dichtring zu montieren und die Bodenmanschette mit der zweiten Lage in die Abdichtung einzubetten.
Lagerung	• kühl und trocken
Lieferform	• Dichtmanschette DW / DB - 10 Stück im Karton

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2015