TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Gips-Ansetzbinder GAB

SAKRET Gips-Ansetzbinder ist ein Ansetzgips nach DIN EN 14496

Anwendung

Zum Ansetzen von Trockenbauplatten, Gipsverbundplatten und Gipsfaserplatten unmittelbar, an senkrechte Bauteilen im trockenen Innenbereich.

Eignung

- Wand
- innen

Eigenschaften

- weiß

Materialbasis

Gebrannter Gips und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

Gips- Ansetzbinder	DIN EN 14496
Versteifungsbeginn	≥ 30 min
Druckfestigkeit	≥ 6,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit	≥ 2,5 N/mm²
Wasserbedarf	ca. 13 Liter / 25 kg
Körnung	0-1 mm
Brandverhalten	A1 nicht brennbar

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, schwindfrei, gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt und nicht gefroren sein.
- Stark saugende Untergründe sollten mit SAKRET TGW vorbehandelt werden.
- Glatte Betonflächen müssen mit SAKRET Betonhaftbrücke vorbehandelt werden.
- Die Restfeuchte in Beton muss unter 3 % liegen.

Verarbeitung

- Saubere Gefäße, saubere Werkzeuge und sauberes Wasser sind zu verwenden, da sonst die Verarbeitungszeit beeinträchtigt werden kann. Keine weiteren Zusätze verwenden.
- 25 kg SAKRET Gips-Ansetzbinder in ca. 13 l Wasser einstreuen und ca. 5 min sumpfen lassen. Erst danach zu einer pastenförmigen Masse verrühren.
- Den steifplastisch angerührten SAKRET Gips- Ansetzbinder an den Plattenlängskanten streifenförmig und auf der Plattenfläche in Batzen aufbringen. (Wulst-Punktverfahren)
- Der Batzendurchmesser beträgt hierbei ca. 100 mm; die Mittenabstände der Batzen oder Streifen sind wie folgt zu wählen:
  bei Plattendicke < 12,5 mm ca. 300 mm
  bei Plattendicke ≥ 12,5 mm ca. 400 mm
- Die Platte ansetzen und exakt ausrichten.
- Auf Abstand der Platte zum Boden und zur Decke achten.
- Weiterbearbeitung der angesetzten Platte erst nach Vollständige, Abbinden des SAKRET Gips- Ansetzbinders GAB

Materialverbrauch

25 kg ergeben ca. 24 Liter Frischmörtel

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202/403 - 0 ● Fax +49 (0)37202/403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Gips-Ansetzbinder GAB

Lieferform	In mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 25 kg Gebinde, 40 Stück auf der Palette
Lagerung	• witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken • angebrochene Gebinde sofort verschließen • bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstelldatum
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt GISCODE CP 1
Hinweis	• Bereits versteifendes Material darf nicht mehr verwendet oder durch Wasserzugabe „verlängert“ werden. Gefahr von Haftminderung • Objekt- und Verarbeitungstemperatur dürfen nicht unter + 5°C und nicht über +35°C betragen. • Nicht bei Regen oder bei praller Sonne verarbeiten! • Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: März 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202/403 - 0 ● Fax +49 (0)37202/403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de