TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Kunstharzputz KHP- Faschenputz KHP-F

Anwendungsbereiche:

Organisch gebundener Oberputz auf Dispersionsbasis für außen.
Geeignet für eine glatte Oberflächengestaltung von Fensterlaibungen und -faschen, Fassadenspiegel, Putzbänder usw.
Geeignete Untergründe sind:

- feste mineralische Putze (nach DIN EN 998 CS II-IV, Mörtelgruppen PII – III nach DIN V 18550)
- Beton
- Faserzementplatten
- Festhaftende Altbeschichtungen

Eigenschaften:

- Gleichmäßiges, glattes Strukturbild
- Robuste, belastbare Oberfläche
- Gut diffusionsfähig
- Wetterbeständig, wasserabweisend
- Spannungsarm
- Leichte, geschmeidige Verarbeitung
- Kornstärke von 0,5 mm
- Einsetzbar als Faschenputz

Technische Daten:

Dichte/Spezifisches Gewicht	Ca. 1,95 g/cm³
Farbton	Naturweiß
Trocknungszeit bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	Nach ca. 24 Std. oberflächentrocken, nach ca. 2-3 Tagen belastbar
Bindemittel	Kunstharz-Dispersion
Auftragsverfahren	Edelstahlkellen für den Aufzug, Kunststoffkellen zum Abreiben. Nachfilzen mit Schwammbrettern (Filzbrettern) ist möglich.
Glanzgrad	Matt
Verarbeitungstemperatur	≥+5 °C bis 25 °C

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen glatt, fest, sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen trocken und vollständig erhärtet sein, besonders sind die Trocknungszeiten mineralischer Grundputze bzw. Spachtel zu berücksichtigen. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die BFS-Merkblätter Nr. 9 und Nr. 21 sind zu beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.
Nicht tragfähige Untergründe/Altanstriche entfernen. Stark saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefengrund TGW egalisieren. Glänzende Untergründe aufrauen und reinigen.

Zwischenbeschichtung:

SAKRET Putzgrund PG farblich abgetönt, passend zum SAKRET Kunstharzputz.

Tönbarkeit:

Werkseitig bzw. zirka Farbtöne über Sakret MIX oder mit max. 3% Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben.

Materialvorbereitung:

Material mit einem rostfreien, elektrischen Rührwerk gründlich aufrühren. Konsistenz bei Bedarf mit max. 2% Wasser einstellen. Keinen Aluminiumrührstab verwenden, da sonst ein Metallabrieb nicht auszuschließen ist.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Kunstharzputz KHP- Faschenputz KHP-F

Verarbeitung:	Material vollflächig mit der Edelstahlglättkelle aufziehen, gleichmäßig auf Kornstärke abziehen und nach kurzem Anziehen mit der Kunststoffkelle abreiben. Es empfiehlt sich erst vorzureiben und nach ca. 5 min glatt abzureiben. Überlappungen mit angrenzenden Beschichtungen vermeiden (z.B. zu bearbeitende Flächen abkleben). Ein Nachfilzen mit einem Schwammbrett (Filzbrett) ist nach kurzem Anziehen möglich.
Reinigung der Werkzeuge:	Das Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.
Hinweise:	Bei Flächen, die mehr als üblich feuchtbelastet werden, empfehlen wir eine zweimalige Deckbeschichtung mit einer SAKRET Fassadenfarbe mit AF-Ausstattung (algizid/fungizid) gegen vorschnellen Algen- und Pilzbefall auszuführen. Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Ausführung zu beachten. Nicht geeignet, für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Nicht unter + 5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Material gleichmäßig auftragen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich (ggf. mehrere Mitarbeiter einsetzen). Auf eine gleichmäßige Struktur beim Abscheiben achten. Durch die Verwendung von natürlichen Zuschlagstoffen sind geringe Farb- und Strukturschwankungen möglich, deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Chargen einsetzen oder unterschiedliche Chargen vorher mischen. Die Arbeitsweise, das Verarbeitungswerkzeug sowie der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf das Strukturbild und den Materialverbrauch. Außer reinem Wasser nichts zugeben.
Materialverbrauch:	• Ca. 1,7 kg/m²/mm
Lieferform:	• 25 kg Gebinde
Lagerung:	• Kühl, jedoch frostfrei lagern. • Ungeöffnet 2 Jahre lagerfähig. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.
Entsorgung:	• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Besondere Hinweise:	• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken, Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im feuchtem Zustand mit Wasser abwaschen. • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt konsultieren. • Weitere Hinweise: siehe EG Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 2017-05-02

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de