TECHNISCHES MERKBLATT



SAKRET Mörtel M 2 H	M 2 H		
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel für das Nassspritzverfahren			
Anwendung	 als Bereitstellungsgemisch zur Herstellung und Verwendung als Nassspritzmörtel und zur manuellen Verarbeitung speziell zur Betoninstandsetzung im Trinkwasserbereich als Querschnittsergänzung zur Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung als Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisierten Beton 		
Eignung	 für innen und außen gemäß DIN 18551 für Spritzbeton erfüllt die Anforderungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 300 gemäß der Richtlinie für Schutz und Instandsetzen von Betonbauteilen vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton gemäß ATV-DIN 18349 Betonerhaltungsarbeiten 		
Eigenschaften	 Eingruppierung als Typ 1 "Zementgebundene Beschichtung ohne Betonzusatzmittel und ohne kunststoffhaltige Zusätze" gemäß DVGW Arbeitsblatt W 300-5 geschmeidig und gut nachbearbeitbar geringer Rückprall sehr dichtes Gefüge wasserundurchlässig nicht brennbar erhöhter Sulfatwiderstand bis 1500 mg/l 		
Materialbasis	 Zement gem. DIN EN 197 Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139 frei von organischen Zusätzen Betonzuschlagstoffe gem. DIN EN 450 		

Technische Daten

Verbrauch	2,0 kg/dm³				
Schichtdicken einlagig:					
- Wand	8 – 40 mm				
- über Kopf	8 – 20 mm				
Nassspritzverfahren					
Wasserbedarf/Geb. ca. 5,5 l					
Expositionsklassen	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1				
Handverarbeitung					
Wasserbedarf/Geb.	ca. 5,0 l				
Expositionsklassen	XC4, XD2, XS2, XF1, XF3, XA2				
Ergiebigkeit	ca. 20 l/40 kg				
Korngröße	0 - 2 mm				
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C bis < + 30 °C				
Druckfestigkeit 3 d	> 40,0 N/mm ²				
Druckfestigkeit 7 d	> 50,0 N/mm ²				
Druckfestigkeit 28 d	> 55,0 N/mm ²				
Druckfestigkeit Klasse	R4				
Chloridionengehalt	≤ 0,05%				
Biegezugfestigkeit 28 d	> 7 N/mm²				
Schwinden 90 d	< 1,0 mm/m				
Porosität (Hg-Porosimetrie)	< 9%/28 d				
E-Modul, dynamisch	38000 N/mm²				
E-Modul, statisch	33000 N/mm ²				
Haftzugsfestigkeit (7 d)	> 2 N/mm²				
Wassereindringtiefe	< 20 mm				
Rohdichte	ca. 2,1 g/cm ³				
Haltbarkeitsdauer	ca. 6 Monate				

M2H ● Seite 1 von 3

TECHNISCHES MERKBLATT



SAKRET Mörtel M 2 H	M 2 H
Untergrundvorbereitung	 den Untergrund von erhärteter Zementschlämme, Fehlstellen, Ausblühungen, Aussinterungen, Iosen Teilen, Bewuchs, Fremdstoffen, Nachbehandlungsmittel und Anstrichresten befreien (z. B. durch Strahlen mit SAKRET SAKRESIV Strahlmittel oder Höchstdruckwasserstrahlen) auf die Festigkeit des Untergrundes gemäß DIN EN 1542 achten Mittelwert ≥ 1,5 N/mm², kleinster zulässiger Einzelwert ≥ 1,0 N/mm² das Größtkorn aus der Altbetonfläche muss kuppenartig freigelegt und sichtbar sein, Poren und Lunker müssen geöffnet sein die Oberfläche muss offenporig, rau und saugfähig sein 24 Stunden vor Mörtelauftrag ist der Untergrund gründlich vorzunässen vor dem Spritzauftrag muss die Betonunterlage mattfeucht sein
Verarbeitung	Manuelle Verarbeitung
	 SAKRET Mörtel M2H homogen und klumpenfrei mit Wasser ca. 5 I Wasser je 40 kg Gebinde in einem sauberen Gefäß ca. 2 Minuten anrühren
	 nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten den Mörtel nochmals aufrühren den Mörtel auf die mit der Haftbrücke versehene Betonunterlage auftragen und verdichten
	 bei flächiger Anwendung in der Vertikalen den Mörtel zunächst in dünner Schicht mit der Traufel vorziehen und anschließend in der eigentlichen Lage aufbringen
	 nach kurzer Standzeit die Mörteloberfläche mit einem Holz- oder Kunst- stoffreibebrett zu reiben
	 zur Behandlung der Bewehrung sowie als Haftbrücke den SAKRET Feinmörtel F04H einsetzen
	Nassspritzverfahren
	 geeignet sind handelsübliche Schneckenpumpen (Mono mit Drehzahl- regelung)
	 SAKRET Mörtel M2H mit 5,5 Liter Wasser auf 40 Kg Trockenmischung homogen und klumpenfrei mittels Zwangsmischer anrühren geeignet für alle Nassspritzmaschinen, wie z. B. PFT, Putzmeister,
	Mader u. a. die Angaben der verschiedenen Maschinenhersteller bezüglich Luft-,
	Wasser- und Stromversorgung sind zu beachten - Schlauchlänge: max. 40 m bei NW 35 und Endreduzierung - folgende Materialdicken sollten einlagig nicht über- bzw. unterschritten
	werden: • Wand: 8 – 40 mm
	o über Kopf: 8 − 20 mm
	 benötigter Kompressor: > 3 m³/min; > 5 bar um möglichst optimale Spritzergebnisse zu erzielen (geringer Rückprall, hohe Verdichtung), sollte mit einem Düsenabstand von ca. 0,5 Meter und in einem Spritzwinkel von 90° gearbeitet werden
Nachbehandlung	 zur Nachbehandlung die eingebaute Beschichtung zeitnah vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Zugluft und Frost schützen (z. B. durch Abhängen mit Folien, feuchten Jutesäcken oder Besprühen mit Wasser)
	 die Nachbehandlungsdauer richtet sich nach den Witterungsbedingungen und den jeweiligen Regelwerken unabhängig vom Applikationsverfahren ist die eingebaute Beschichtung mindestens 5 Tage vor zu schnellem Austrocknen zu schützen
Verbrauch	
	2,0 kg je m² und mm Schichtdicke

M2H ● Seite 2 von 3

TECHNISCHES MERKBLATT



SAKRET Mörtel M 2 H	M 2 H
Lieferform	 in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage á 40 kg 30 Sack je Palette Im Silo
Lagerung	 Witterungsgeschützt 6 Monate lagerfähig auf Holzrosten kühl und trocken angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten
Entsorgung	 nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen.
sonstige Hinweise	 auf der Grundlage der Klassifizierung Typ 1 nach W 300-5 entfällt die Prüfung gemäß DVGW W 270 die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte außer Wasser keine weiteren Zusatzmittel zugeben Arbeits- und Mischgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen erhärtetes Material mechanisch durch Abklopfen bzw. Abkratzen entfernen
D DVGW Arbeitsblatt W 270 Sicherheitshinweise	 GISCODE ZP1 – Chromatarm gem. Verordnung 2003/53/EG enthält Portlandzement und reagiert mit Wasser alkalisch darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und Augenschutz tragen längerfristiger Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden bei Berührung mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Technische Merkblatt vorzeigen weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Prüfzeugnisse/Zulassungen	_

Optik/Korn/ Breite/Höhe	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
Grau	2,0 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Pal.	103719
Grau	2,0 kg/m²	1 t lose	im Silo	404553

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 25.07.2018/sch