## TECHNISCHES MERKBLATT



### **SAKRET PCC Betonersatz BE 0/8**

**BE 0/8** 

Fruhhochtester, zementarer	Werktrockenbeton fur	das 2-kompo	nentige SAKRE	PCC Betonersatzsy	ystem

#### **Anwendung**

- Als Teilkomponente für das 2-komponentige SAKRET PCC Betonersatzsystem BE 0/8
- Im System als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken
- Im System als Ersatz von Fehlstellen und Erhöhungen der Betondecke (auch Schalungsbeton)
- Im System als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen

#### **Eignung**

- Für innen und außen
- Für den Boden
- Gemäß DIN EN 1504-3
- entspricht den TL/TP BE-PCC der ZTV-Ing.
- gemäß der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklasse M3

#### Eigenschaften

- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- alterungs- und volumenbeständig,
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig
- wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen und geringer Anmachwasserbedarf

#### **Materialbasis**

- Zement nach EN DIN 197-1
- ausgesuchte Zuschläge nach DIN 13139
- Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Kunststoffmodifiziert durch 2. Komponente Anmachflüssigkeit
- chromatarm nach Direktive 2003/53/EG

#### **Technische Daten**

Farbton	zementgrau				
Körnung	0 - 8 mm				
Schüttgewicht	ca. 1,8 kg/dm³				
Konsistenz	plastisch				
Frischmörtelrohdichte	ca. 2,3 kg/dm³				
Schichtdicke	30 - 100 mm				
Verbrauch	2 kg/c	2 kg/dm³			
Mischungsverhältnis	40 kg und 3,4 l SAKRET An- machflüssigkeit AF			An-	
Luftfeuchte	< 100 %				
Verarbeitbarkeitsdauer bei + 20 ℃	ca. 1 h				
Verarbeitungstemperatur	+ 5 ℃ bis + 30 ℃				
Auftrag	Kelle, Abziehlehre				
Mischzeit	ca. 3 - 5 min				
Verschleißprüfung nach DIN 52108	9,95 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>				
Elastizitätsmodul bei + 23 ℃	$E_{dyn} = 38 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$				
Temperaturdehnkoeffizient	Lagerung B: 13,7 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>				
Haltbarkeitsdauer	ca. 6 Monate				
Alter in Tagen	1	7	28	90	
Druckfestigkeit (N/mm²)	27	48	55	63	
Biegezugfestigkeit (N/mm²)	5	8	9	14	
Schwinden (mm/m)	./.	- 0,30	- 0,48	- 0,65	

# **TECHNISCHES MERKBLATT**



Untergrundvorbereitung	dan Untergrund von erhärteter Zementechlämme. Fehletelles	Auchlühun
ontergrundvorbereitung	<ul> <li>den Untergrund von erhärteter Zementschlämme, Fehlstellen, gen, Aussinterungen, losen Teilen, Bewuchs, Fremdstoffen, N lungsmittel und Anstrichresten befreien (z. B. durch Strahlen)</li> </ul>	lachbehand-
	SAKRESIV Strahlmittel oder Höchstdruckwasserstrahlen)  – auf eine ausreichende Haftzugsfestigkeit des Untergrundes ac N/mm², kleinster zulässiger Einzelwert ≥1N/mm²	chten ≥ 1,5
	<ul> <li>das grobe Zuschlagkorn muss aus der Altbetonfläche sichtbar Poren und Lunker geöffnet sein</li> </ul>	
	<ul> <li>ca. 24 Stunden vor dem Mörtelauftrag ist der Untergrund grün vorzunässen</li> </ul>	Idilcri
	<ul> <li>vor dem Mörtelauftrag muss/darf die Betonunterlage mattfeuc</li> <li>zugänglicher Bewehrungsstahl ist mit SAKRET Mineralischem schutz MKS zu beschichten. Dazu ist der freiliegende Bewähr her in den Reinheitsgrad SA 2 ½ nach DIN EN ISO 12944-4 z</li> <li>vor der Beschichtung des Altbetons mit SAKRET BE 0/4 erfolg der Haftbrücke (SAKRET Korrosionsschutz und Haftbrücke K SAKRET Mineralische Haftbrücke MHB)</li> </ul>	n Korrosions- rungsstahl vor- ru bringen. gt der Auftrag
Verarbeitung	SAKRET BE 0/8 mit der angegebenen Menge SAKRET Anma     AE klumpenfrei anmischen (Anmachflüsgigkeit verlagen)	achflüssigkeit
	AF klumpenfrei anmischen (Anmachflüssigkeit vorlegen)  – als Mischgeräte eignen sich insbesondere Zwangsmischer od tungsstarke, möglichst gegenläufige Handrührwerke	ler auch leis-
	<ul> <li>Mörtel / Beton auf den frisch mit Haftbrücke beschichteten Un bringen, die erforderliche Schichtdicke ggf. über Abziehlehren verdichten und mit Reibebrett abreiben</li> </ul>	
	<ul> <li>Haftbrücke nur soweit vorlegen, dass diese bis zur Überarbeit trocknen kann</li> </ul>	ung nicht an-
	<ul> <li>bei großen Flächen ist der Einsatz von Rüttelbohlen, Tellerglä zweckmäßig</li> </ul>	ittern usw.
Nachbehandlung	<ul> <li>zur Nachbehandlung die eingebaute Beschichtung zeitnah vo flüssen wie Sonne, Wind, Zugluft und Frost schützen (z. B. du mit Folien, feuchten Jutesäcken oder Besprühen mit Wasser)</li> </ul>	
	<ul> <li>die Nachbehandlungsdauer richtet sich nach den Witterungsb und den jeweiligen Regelwerken, wie z. B. ZTV-ING, beträgt a 5 Tage</li> </ul>	
Verbrauch	20 kg/m² je cm Schichtdicke	
Lieferform	<ul> <li>in mehrlagigen Papiersäcken à 40 kg, 30 Sack auf der Palette</li> <li>SAKRET Anmachflüssigkeit AF wird in 25 I-Kanistern, 200 I-F</li> <li>1.000 I-Containern geliefert</li> </ul>	
Lagerung	<ul><li>witterungsgeschützt</li></ul>	
	<ul> <li>auf Holzrosten kühl und trocken</li> <li>angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kür verarbeiten</li> <li>Haltbarkeit 6 Monate</li> </ul>	zester Zeit
Entsorgung	nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lasse	n
	<ul> <li>Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.</li> <li>Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt wei</li> <li>Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 meine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen.</li> </ul>	

BE 0/8 • Seite 2 von 3

## **TECHNISCHES MERKBLATT**



SAKRET PCC Be	tonersatz BE 0/8 BE 0/8
sonstige Hinweise	<ul> <li>bei Verwendung als Betonersatz im Brücken- und Ingenieurbau ist das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für das SAKRET 2-Komponenten-BE-PCC bindend</li> <li>für die übrigen Anwendungen gelten die hier gemachten Angaben</li> <li>Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor</li> <li>Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung</li> <li>die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit</li> <li>außer Wasser keine weiteren Zusatzmittel zugeben</li> <li>Arbeits- und Mischgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen</li> <li>erhärtetes Material mechanisch durch Abklopfen bzw. Abkratzen entfernen</li> </ul>
Sicherheitshinweise	<ul> <li>enthält Zement, reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch</li> <li>angemischtes Material nicht in die Kanalisation bzw. ins Erdreich gelangen lassen</li> <li>chromatarm nach Direktive 2003/53/EG</li> <li>Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich</li> <li>darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li> <li>Berührung der Haut vermeiden</li> <li>bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</li> <li>geeignete Schutzhandschuhe tragen</li> </ul>

Optik/Korn/ Breite/Höhe	Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813	
grau	ca. 20 kg/m²	40 kg Sack	30 St./Pal.	649701	
grau	ca. 20 kg/m²	1 t (im Silo)	1 t (im Silo)	403334	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 18.11.2017/sch