TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Primer 33

Primer 33

1-K Primer für SAKRET PUR auf nichtsaugenden Untergründen.

Anwendung

Haftvermittler für alle nicht saugenden Untergründe wie
- Glas
- Glasierte Keramik
- Metalle (Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink)
- Kunststoff (Polyester, Melaminharz, PVC)

Eignung

- außen
- Wand und Boden

Eigenschaften

- dünnflüssig
- transparent
- 1-kompomponentig
- gebrauchsfertig

Materialbasis

Polyurethan

Technische Daten

Farbe	transparent
Verbrauch	ca. 180 lfm bei einer Fugendimension von 20 x 15 mm (ca. 4,8 m²/Gebinde)
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Ablüftzeit	30 min bis 8 h (je nach Temperatur)

Untergrundvorbereitung

Die Fugenflanken müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Altanstriche sind zu entfernen.

Verarbeitung

SAKRET Primer 33 mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Dabei die Verarbeitungstemperaturen beachten. Nach einer Ablüftzeit (zwischen 30 min und 8 h) kann SAKRET PUR aufgetragen werden. Bei Wartezeiten länger als 8 h ist die Primerschicht aufzurauen und erneut Primer aufzutragen.

Lieferform

- 1 Liter Metallflasche / 4 Stück pro Karton

Lagerung

Kühl und trocken lagern.
Ungeöffnete Originalgebinde für mindestens 12 Monate haltbar.

Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter http://www.sakret.de

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: Januar 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● 09236 Claußnitz, Industriestr. 1 ● Tel. +49 (0)37202-4030 ● Fax +49 (0)37202-40326 ● info@sakret-sachsen.de● www.sakret.de