TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Putzprofilansetzmörtel — AM

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

Anwendung

Zum problemlosen Ansetzen von Putzprofilschienen aller Art.

Eignung

- innen und außen
- Wand

Eigenschaften

- schnell abbindend
- hohe Klebekraft
- hohes Standvermögen

Materialbasis

- Zement - DIN EN 197
- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139
- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

EN 998-1/ CS IV	
Anmachwasser	ca. 7 Liter / 25 kg
Verarbeitungszeit	ca. 30 min
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 30°C

Putzgrundvorbereitung

- Putzgrund muss sauber, frostfrei, trocken, ohne Staubauflage, frei von Sinterhaut, Schalöl und anderen Verschmutzungen sein

Verarbeitung

- Mit Rührquirl zu einem geschmeidigen Mörtel anmischen
- Anschließend auf den Untergrund im Abstand von ca. 50 cm punktförmig aufbringen, hierbei das Putzprofil flucht- und lotgerecht eindrücken
- Hervorstehenden Mörtel so abstreifen, dass die Putzkante sauber bleibt und die Putzstärke nicht ungünstig beeinflusst wird
- Bei großen Auftragdicken Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit Nägeln sichern

Lieferform

- in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 25 kg

Materialverbrauch

- 25 kg ergeben ca. 18 Liter Frischmörtel
- ausreichend für ca. 60 lfm. Putzschienen

Lagerung

- witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken
- angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen
- bei sachgemäßer Lagerung für 6 Monate ab Herstelldatum
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Entsorgung

- ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Putzprofilansetzmörtel AM

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

Hinweise

- die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte
- den abbindenden SAKRET Putzprofilansetzmörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Umgebungstemperaturen (> +30 °C) schützen
- saugende Untergründe sind grundsätzlich vorzugrundieren
- bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich
- enthält Calciumhydroxid und Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührung mit der Haut vermeiden, Staub nicht einatmen
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de