TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Schnellhaftgrund

SHG

Wässrige, lösemittelfreie, schnell abbindende Grundierung aus hochwertigen Styrolacrylaten und Quarzsand

Anwendung

- innen und außen
- Wand und Boden

Eignung

Als haftvermittelnde Schicht:

- auf glatten Untergründen und für Klebearbeiten „Fliese auf Fliese“ im Innenbereich
- verdünnt für alle saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich mit entsprechenden Verdünnungsgrad

Als sperrende und haftvermittelnde Schicht:

- auf Anhydritestrich (Restfeuchte 0,5 M-% und Heizestrich
- 0,3 M-%) unverdünnt anwenden.

Eigenschaften

- schnell haftvermittelnd
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend auch auf glatten, dichten Untergründen (alter Fliesenbelag)
- griffige Oberfläche für optimalen Haftverbund
- Ablüftzeit ca. 1 Stunde
- unverdünnt und 1:1 mit Wasser verdünnt anwendbar

Materialbasis

Hochwertige, modifizierte Styrol- Acrylate und Quarzsand

Technische Daten

SAKRET Schnellhaftgrund	
Verdünnungsgrad bei nicht saugenden Untergründen sowie Anhydrituntergrund im Innenbereich	unverdünnt
Verdünnungsgrad bei saugenden Untergründen Innen- und Außenbereich	1:1 mit Wasser
Trocknungszeit bei saugenden Untergrund	ca. 30 Minuten
Trocknungszeit bei nicht saugenden Untergrund und Anhydrituntergrund	ca. 45-60 Minuten
Kontrollfarbton	blau-transparent
Verarbeitung / Umgebungstemperatur	+5 °C bis + 25 °C

Untergrundvorbereitung

Der Untergründe muss fest, trocken und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Zementschlämme, Sinterschichten, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden. (z. B. Blastrac- Verfahren) Vorhandene Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bei Reinigungsarbeiten sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung zu prüfen. In Zweifelsfällen Beratung bei SAKRET anzufordern.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Schnellhaftgrund

SHG

Verarbeitung	Das Material muss vor Gebrauch aufgeschüttelt und ggf. in einem sauberen Gefäß mit kaltem, sauberem Leitungswasser in einem Mischungsverhältnis von 1:1 gemischt werden. Die Grundierung wird mit einer Lammfellrolle oder einem Besen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist eine Pfützenbildung unbedingt zu vermeiden. Nach dem Auftrag sind die genannten Trocknungszeiten einzuhalten (bis Grundierung fingertrocken / klebefrei ist).
Nachbehandlung	Das trocknende Produkt vor Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 25°C) und zu niedrigen (<5°C) Temperaturen schützen.
Materialverbrauch	• Die nachstehend genannten Verbräuche sind Erfahrungswerte und sind abhängig vom Untergrund und der Handhabung des Werkzeugs. • Verbrauch des Konzentrates pro Auftrag: ca. 50-150 ml/m² • Bei struktur- und objektbedingten Abweichungen sind exakte Verbrauchsmengen durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
Lieferform	• 1 Liter Flasche, 6 Stück /Karton • 5 Liter Kanister, 75 Stück / Palette
Lagerung	• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl, Frostfrei und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen.
Entsorgung	• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112 • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitshinweise	• SAKRET Schnellhaftgrund SHG ist kein Gefahrstoff nach der Gefahrstoffverordnung • Augenkontakt und längerfristiger Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. • Geeignete Handschuhe tragen. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Schnellhaftgrund

SHG

Hinweise	• Die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Nicht zu beschichtende Flächen sind sorgfältig abzudecken. • Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. • Einschlägige Merkblätter sind zu beachten. • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, die geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: März 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de