TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Schnellmörtel T 15

T 15

Hydraulisch erhärtender schnellabbindender Trockenmörtel

Anwendung

- Eignet sich speziell für Rissverschlüsse bei Injektionen und schnelle Montagen.
- Für Verankerungen bei unmittelbar zu belastenden Befestigungen, schnell überfahrbare Reparaturen und Mauerarbeiten im Straßen- und Wegebau.
- Im Stahlbau eingesetzt, zur schnellen Befestigung von Geländern oder Schutzgittern aller Art, Behälter- oder Kesselauflagen und Torverankerungen.
- Bei der Sanitär- und Heizungsinstallation, wenn es darum geht, Rohrschellen, Installationselemente, Konsolen, Heizkörper, Waschbecken usw. schnell und fachgerecht zu befestigen.
- Zum Rissverschluss bei der Betonsanierung und Anheften von Putzträgern.
- SAKRET Schnellmörtel T 15 ist ein vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für Heimwerker.

Eignung

- innen und außen
- Wand und Boden

Eigenschaften

- gebrauchsfertiger Zementmörtel
- schnell erhärtend, ca. 15 Minuten nach Anmischen
- nach 1 Stunde belastbar
- universell einsetzbar
- nur mit Wasser anmischen
- leicht und geschmeidig zu verarbeiten
- nach der Erhärtung ist der Zement wasserundurchlässig
- schützt Eisen vor Korrosion

Materialbasis

- Zugelassene Bindemittel, Zuschläge und Zusätze.

Technische Daten

Farbe	grau
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Wasserbedarf	ca. 20 %
Verbrauch	ca. 1,9 kg / l Hohlraum
Verarbeitungszeit (bei 20 °C)	ca. 15 Minuten
Belastbar (bei 20 °C)	ca. 60 Minuten

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. Er muss von allen losen Teilen durch geeignete Maßnahmen wie Sandstrahlen, Wasserstrahlen, Wasserhöchstdruckstrahlen usw. befreit werden.
- Andere Verschmutzungen, wie alte Farbreste, Öle und Fette sind sorgfältig zu entfernen und freigelegte und entrostete Eisen und Bewehrungen mit mineralischem Korrosionsschutz zu behandeln.
- Danach ist der Untergrund bis zur Sättigung vorzunässen. Stehendes Wasser ist jedoch zu vermeiden.

Materialverbrauch

- 12 kg SAKRET Schnellmörtel T 15 ergeben ca. 6 Liter Frischmörtel.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Schnellmörtel T 15

T 15

Verarbeitung	• SAKRET Schnellmörtel T 15 ist mit wenig Wasser schnell zu einer breiigen Masse anzurühren. Das Mischungsverhältnis beträgt etwa 0,2 l Wasser pro kg Pulver bzw. 2,4 l pro 12 kg-Eimer. • Der SAKRET Schnellmörtel T 15 wird mit Hilfe von Spachteln, Fugeisen oder kleinen Kellen eingebracht. Nach dem Glätten der Oberfläche der Vertiefungen empfiehlt es sich mit dem Pinsel die Oberflächen anzufeuchten. • Im Erstarren befindlicher oder erhärtender SAKRET Schnellmörtel T 15 darf nicht erneut aufgemischt oder unter Wasserzugabe geschmeidig gemacht werden. Daher sollten nur kleinere Portionen angerührt werden.
Lieferform	• in 12 kg Eimern • 33 Stück auf der Palette
Lagerung	• witterungsgeschützt, frostfrei, kühl und trocken • angebrochene Säcke sofort verschließen • bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstelldatum
Entsorgung	• Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Hinweise	• Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser auffrischen. • Den abbindenden Schnellmörtel T 15 vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Raumtemperaturen (> + 25 °C) schützen. • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Enthält Zement: reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. • Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Staub nicht einatmen und die Berührung mit der Haut vermeiden. • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. • Bei Verschlucken sofort den Mund mit Wasser ausspülen, ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter http://www.sakret.de

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: März 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de