TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Streichvlies SVL

Anwendungsbereiche:

Faserverstärkter Streichfüller auf Kunstharz-Dispersionsbasis für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich. Geeignet als Zwischenbeschichtung für:

- Feste Putze nach DIN EN 998 (Mindestdruckfestigkeit 1,5 N/mm²), tragfähige Altanstriche und Strukturputze.
- Füllende Beschichtung zum Verschlämmen von feinen Oberflächenrissen und zum Ausgleich von ungleichmäßigen Untergrundstrukturen
- Überarbeitbar mit den SAKRET Silikonharz- und Dispersionsfarben

Eigenschaften:

- Faserverstärkt
- Oberflächenrissfüllend
- Strukturegalisierend
- Diffusionsfähig
- Wetterbeständig
- Wasserverdünnbar
- Leichte Verarbeitung
- Alkaliresistent, daher unverseifbar

Materialbasis:

Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoff

Technische Daten:

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062	Klasse V 2 mittel, entspricht sd- Wert > 0,14 m < 1,4 m
Wasserdurchlässigkeit (W-Wert) nach DIN EN 1062	Klasse W 3 niedrig, entspricht < 0,1 kg/m² x $h^{0,5}$
Trocknungszeit bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	Nach ca. 8-10 Std. oberflächenrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen.
Dichte / Spezifisches Gewicht	Ca. 1,6 g/cm³
Applikationsverfahren	Streichen, rollen
Glanzgrad	Matt
Struktur	Je nach Auftragsweise feinrau bis rau
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis 25 °C
Einsatz für Rissarten	Rissfüllend für Oberflächenrisse < 0,2 mm (Gruppe A I nach BFS Merkblatt Nr.19)
Lagerfähigkeit	Ungeöffnet ca. 24 Monate.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden.
Stark saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefgrund TGW egalisieren. Glatte, glänzende Untergründe aufrauen, reinigen und mit SAKRET Streich- und Haftgrund beschichten.

Tönbarkeit:

Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis bis max. 3% abtönbar. Höhere Zugaben verringern das Füllvermögen.

Verarbeitung:

Je nach vorliegendem Untergrund unverdünnt bzw. bei Bedarf mit max. 3% Wasser verdünnt auftragen.
Nicht unter +5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind anwenden.

Reinigung der Werkzeuge:

Das Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 10587 Berlin ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Streichvlies SVL

Hinweise:	Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Material gleichmäßig auftragen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Durch Verwendung von Natursanden sind geringe Farbschwankungen möglich, daher auf einer zusammenhängenden Fläche nur Material gleicher Chargen verarbeiten. Das Material kann für den Außenbereich algizid/fungizid als AF-Ausstattung bestellt werden. Diese Einstellung wird mit dem AF-Aufkleber gekennzeichnet. Mit dieser AF-Einstellung kann der Befall mit Algen oder Pilzen deutlich verzögert werden. Material mit AF-Ausstattung darf nicht im Innenbereich angewendet werden. Für die AF-Ausstattung gilt das gesonderte Merkblatt SAKRET Streichvlies AF-Ausstattung.
Materialverbrauch pro Anstrich:	Ca. 500-800 g/m² , genauere Werte durch Probebeschichtung ermitteln.
Lieferform:	20 kg Gebinde
Lagerung:	• Kühl, jedoch frostfrei • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.
Produkt-Code Farben und Lacke:	M-DF-02
Entsorgung:	• Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Besondere Hinweise:	• Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit sauberem Wasser ausspülen, bei Bedarf einen Arzt aufsuchen. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassem Zustand mit Wasser abwaschen. • Weitere Information: siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 2017-05-02

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 10587 Berlin ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de