



EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Maschinenaußenputz MAP multi

Die neue Klasse: Der weiße 3 in 1 Premiumputz



3 in 1 Premiumputz

Der SAKRET Maschinenaußenputz MAP multi ist ein weißer, mineralischer Leichtputz des Typs II mit besonders vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten.

- Durch die sehr feine Porenstruktur und die starke Einbindung der Leichtzuschlagsstoffe kann ein Gewebe direkt in den Unterputz eingelegt werden. Ein nachträgliches Überspachteln und Armieren des Grundputzes kann entfallen.
- Der Einsatz von haftverstärkenden Zusätzen erlaubt den Putzauftrag auf glatten Untergründen wie Beton oder großformatigen Kalksandsteinen. Eine Untergrundvorbehandlung, wie der Einsatz von Vorspritzmörtel oder einer kunststoffvergüteten Haftbrücke, kann eingespart werden.
- SAKRET MAP multi erreicht auf Dämmstoffen eine sehr gute Haftung. Somit wird auf die derzeit übliche Vorbereitung der Oberfläche von z. B. Rolladenkästen oder Dämmstoffstreifen im Mauerwerk verzichtet.

SAKRET MAP multi dient als Vorspritzmörtel, Grundputz und Armierungsputz. Dies erspart Ihnen die Planung und Disposition von drei unterschiedlichen Materialien, deswegen heißt er:





EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET MAP multi ist als Leichtputz Typ II sowohl für moderne, hoch wärmedämmende Steine als auch für konventionelle Untergründe geeignet. Durch die Verwendung von rein mineralischen Leichtzuschlagsstoffen aus Perlite und Blähglas ist das Material unbrennbar, Klasse A1. Der Putz ist sowohl für den Außenbereich als auch für Innenräume einsetzbar. Als Unterputz unter Fliesen kann er bereits nach 24 Stunden abgedichtet und belegt werden.

Die Oberfläche kann gefilzt und durch die weiße Farbe im Innenbereich – wenn gewünscht – ohne weiteren Anstrich verwendet werden.

Beim Einbetten von Gewebe empfehlen wir einen zweischichtigen Auftrag, frisch in frisch.

Die Vielseitigkeit der Verwendung bedingt eine breite Spanne der möglichen Einsatzdicken. So kann der Putz zwischen 6 und 60 mm Dicke in einer Schicht aufgetragen werden.

Technische Daten			
Haftzugfestigkeit auf Beton	> 0,08	N/mm²	EN1015-12, angelehnt
Haftzugfestigkeit auf Kalksandsteinplanelementen	> 0,08	N/mm²	EN1015-12, angelehnt
Haftzugfestigkeit auf Polystyrolplatten	> 0,08	N/mm²	EN1015-12, angelehnt
Druckfestigkeit	CS II	ca. 36 m	EN1015-11
Wasseraufnahme	Wc2		EN1015-18
Dampfdiffusionsfähigkeit	μ ~ 20		EN1015-19
Trockenrohdichte	< 1000	g/l	
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat	$P=50\% \le 0.25$ $P=90\% \le 0.27$	W/(m•K)	DIN EN1745
Materialverbrauch	ca. 0,9 kg/m²	bei 1 cm Dicke	
Ergiebigkeit	ca. 1100 ca. 27,5	l/to l/25 kg	

Unser Maschinentipp:						
Produkt	Förderschnecke	Schlauchlänge Max.	Düse	Wasserbedarf Anfahren	Bemerkungen	
SAKRET Map multi	D6/3 Twister	ca. 36 m	14 mm	ca. 400 l/h	Feinputzspritzgerät Standardausrüstung	
Unser Maschinentipp PFT G 4						



Liefergebiet/Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG



SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG Gewerbepark Diethensdorf . Industriestraße 1 . D-09236 Claußnitz Tel. 03 72 02 / 403-0 . Fax 03 72 02 / 403-26 info@sakret-sachsen.de