TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Dachdeckermörtel DM

Anwendung

SAKRET Dachdeckermörtel DM nach EN 998-2 ist geeignet

- zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln
- zum Verstreichen von Dachziegeln
- zur Querfugenverfüllung an Dachknicken
- zur Mönch- und Nonnenziegeldeckung

Eignung

- außen
- Dach

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- gute Haftung an Ziegeln und Betondachsteinen
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- stoßfest
- asbestfrei
- witterungsbeständig
- frostbeständig
- hydraulisch abbindend
- faserarmiert

Materialbasis

Ein Werktrockenmörtel bestehend aus genormtem Bindemittel, genormten Zuschlagstoffen sowie eigenschaftsverbessernden Zusatzmitteln.

Technische Daten

Mauermörtel M 5 gemäß EN 998-2	
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden (20 °C / 50 %)
pH-Wert	>11,0 - 13,5
Verarbeitungstemperatur	+5 °C - +30 °C (Luft-, Objekt- und Material)
Druckfestigkeit	≥ 5 N / mm²
Brandklasse	A1 – EN 13501-1 (nicht brennbar)

Untergrundvorbereitung

- der Untergrund sollte vor dem Mörtelauftrag fest, tragfähig und frei von Rissen sein
- Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Farbreste müssen entfernt werden
- stark saugende Untergründe ausreichend vornässen

Verarbeitung

- Sackinhalt in angegebene Wassermenge (s. Tabelle) einstreuen und ca. 4 bis 5 Minuten mischen (z.B. mit Rührquirl)

Trockenmörtel	Wasser	Frischmörtel
25 kg	3,75 Liter	ca. 17 Liter

- durch weitere Wasserzugabe ist die Konsistenz ggf. nachzustellen
- der Mörtel ist innerhalb von 2 Stunden (20° C, 50 % Luftfeuchte) zu verarbeiten
- Werkmörteln dürfen auf der Baustelle keine Zusatzstoffe und Zusatzmittel zugegeben werden

Materialverbrauch

- 1 Gebinde (25 kg) SAKRET Dachdeckermörtel DM ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG ● Industriestraße 1 ● D-09236 Claußnitz● Tel. 037202/403-0 ● Fax 037202/403-26● info@sakret-sachsen.de

SAKRET Dachdeckermörtel

DM

Lieferform

- in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 25 kg

Farben	Typ
grau	DM 03
ziegelrot	DM 06

Lagerung

- witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken
- angebrochene Gebinde sofort verschließen
- bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum: chromatarm gemäß TRGS 613

Entsorgung

- ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt

Hinweis

- die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte
- den abbindenden SAKRET Dachdeckermörtel DM vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen Umgebungstemperaturen (> +30 °C) schützen
- bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich
- es gelten die Anforderungen der DIN 1053
- enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Staub nicht einatmen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
- geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: August 2021

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG ● Industriestraße 1 ● D-09236 Claußnitz● Tel. 037202/403-0 ● Fax 037202/403-26● info@sakret-sachsen.de