TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Reinkalk- Feinputz **RK-FP**

Reinkalkputzmörtel auf der Basis von natürlich hydraulischem Kalk,
GP CS I / DIN EN 998-1 in den Varianten W0 oder W2

Anwendung

SAKTRET Reinkalk-Feinputz RK-FP ist besonders zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau geeignet.
SAKRET Reinkalk-Feinputz RK-FP in den Varianten W0 oder W2

- als anstrichfertiger Putz z.B. in Filzputzstruktur auf allen SAKRET Reinkalkputzen
- als Feinputz auf SAKRET Kalk- oder Kalk-Zementputzen

Eignung

- Wand und Decke
- innen und außen

Eigenschaften

- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen
- feuchte- und klimaregulierend
- spannungsarm
- rein mineralisch
- keine Schimmelbildung aufgrund der Alkalität
- zementfrei

Materialbasis

Natürlich hydraulischer Kalk nach EN 459-1, ausgesuchte Natursande aus der Region, Tonminerale (natürliche Puzzolane), gemahlener Kalkstein, geblähtes alteriertes vulkanisches Glas, Cellulose, Luftporenbildner für die Einstellung der Produkteigenschaften

Technische Daten

Werktrockenmörtel – GP, CS I / EN 998-1	
Korngröße	bis 0,5 mm
Wasseraufnahme	W0 oder W2
Wasserbedarf pro kg	ca. 0,24-0,25 Liter
Schichtdicken als Unterputz	> 10 mm
Schichtdicken als Oberputz	nach Bedarf
Festmörtelrohdichte	ca. 1,4 kg/l
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 1,0 N/mm²
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5°C bis ≤ + 30°C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm² bei Bruchbild A,B oder C
Wasserdampfdurchlässigkeit µ	5/20 (Tabellenwert EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry	≤ 0,45 W/(m • K) ≤ 0,49 W/(m • K) (Tabellenwert EN 1745)
Brandklasse	A1

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Reinkalk- Feinputz

RK-FP

Untergrundvorbereitung	• der Putzgrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein • minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachs-rückstände, Farbreste u. ä. sind zu entfernen • stark saugende Putzgründe evtl. mehrmals vornässen. • schwach saugende Putzgründe und Mischmauerwerk sind mit gleichem Mörtel oder Mörtel der Mörtelgruppe P III vorzuspritzen • bei Putzgründen mit erhöhter Rissbildungsgefahr: Armierung in den oberen Teil der Putzlage einbetten und eine Putzdicke von mindestens 15 mm (zweilagig) einhalten. • für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller • Putzgrundprüfung und -vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend VOB/C - ATV - DIN 18350 und DIN EN 13914-1/2 sowie DIN 18550-1/2 vornehmen.
Verarbeitung	• SAKRET Reinkalk-Feinputz RK-FP ist von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitbar. • Den Putz vollflächig deckend mit der Stahltraufel aufziehen • Der aufgetragene Mörtel kann im frischen Zustand mit einer Kelle, Traufel oder Spachtel strukturiert oder gefilzt bzw. geglättet werden • Die Putzflächen sind nach Austrocknung malerfertig. Bei der Verarbeitung sind die Vorschriften der DIN EN 13914-2 sowie der nationalen Ergänzung DIN 18550-2 zu beachten. Bitte Hinweise auf Seite 3 dieses Technischen Merkblattes beachten.
Materialverbrauch	Bei 10 mm Putzstärke ca.13 kg/m² Trockenmörtel • 30 kg Sack ergibt ca. 2,3 m² Putzfläche
Lieferform	• in mehrlagigen Papiersäcken mit Folieneinlage à 30 kg Papiersack • Lose in Baustellensilos •
Lagerung	• witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken • angebrochene Gebinde sofort verschließen • bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstelldatum
Entsorgung	• ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt • nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Reinkalk- Feinputz

RK-FP

Hinweis	• den frischen Putz vor Schlagregen und zu schneller Austrocknung schützen, evtl. nachnässen und/oder mit Gerüstplanen abhängen • außer reinem Wasser nichts zugeben • bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden • den Arbeitshinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten. • Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. • zur Vermeidung von Farbunterschieden nur ganze Gebinde verarbeiten • Reinigung der Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser. • während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Lüftung sorgen
Zusätzlicher Hinweis	• Essen, Trinken und Rauchen während der Erstellung des Putzes ist zu vermeiden. • enthält Kalk: Reagiert stark alkalisch. • Haut und Augen schützen. • Gefahr ernster Augenschäden • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen, Tragen Sie lange Hosen und lange Ärmel. • Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene Hautteile sind sofort mit Wasser zu säubern. Je länger der frische Putz auf der Haut verbleibt, umso größer die Gefahr von ernsten Hautschäden. • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Kinder vom frischen Putz fernhalten. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. • Staub nicht einatmen • bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: September 2021

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de