# **TECHNISCHES MERKBLATT**



# **SAKRET Fußbodenausgleichsmasse Multi**

**FAM Multi** 

Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete, faserarmierte, zementäre Nivelliermasse gemäß EN 13813 CT-C30-F7

## **Anwendung**

Zum Ausgleichen und Nivellieren von Bodenunebenheiten und Abweichungen von Maßtoleranzen nach DIN 18202 vor der Verlegung von: PVC, Teppichböden, keramischen Fliesen, Platten, Parkett und Laminat sowie Marmor und Natursteinbelägen im Innenbereich sowie auf Heizestriche.

## Geeignet:

- als Verbundausgleich auf Rohbetondecken, Betonsohlen und alte Fliesen- und Plattenbelägen nach DIN 18560-3
- als Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4
- als schwimmender Estrich nach DIN 18560-2
- · auch über Heizestrich geeignet
- als Dünnschichtestrich für Roth ClimaComfort<sup>®</sup> Compactsystem auf Beton, Estrich und alten Fliesenbelag (nicht kritischer Untergrund)

## **Eignung**

- Boden
- innen

## Eigenschaften

- spannungsarm
- emissionsarm
- faserarmiert
- pumpfähig
- gut verlaufend
- · hydraulisch abbindend
- kunststoffvergütet
- stuhlrollengeeignet
- hohe Festigkeit und Härte
- gute Oberflächenzugfestigkeit

#### **Technische Daten**

Werktrockenmortel gemais DIN 13813 CT-C30-F7		
Brandklasse	A2fl – s1	
Schichtdicke	2 bis 40 mm	
Anmachwasser für 25 kg	4,75 - 5,5 Liter	
Reifezeit	ca. 3 Minuten	
Verarbeitungszeit	eit ca. 30 Minuten	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C	
Druckfestigkeit EN 13892-2		
nach 1 Tag	ca. 20 N/mm²	
nach 7 Tagen	ca. 22 N/mm²	
nach 28 Tagen	ca. 30 N/mm²	
Biegezugfestigkeit EN 13892-2	·	
nach 1 Tag	ca. 3 N/mm²	
nach 7 Tagen	ca. 4 N/mm²	
nach 28 Tagen	ca. 7 N/mm²	

Seite 1 von 3 inhaltlicher Stand: 06.06.2023

# **TECHNISCHES MERKBLATT**



SANKET FUISDO	odenausgleichsmasse Mi	JITI FAM Multi	
Technische Daten	begehbar Belegbar mit Fliesen	nach ca. 3 Stunden bis 20 mm nach ca. 24 Stunden bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 40 mm nach ca. 7 Tagen	
	Belegbar mit dampfdichten Belä- gen	bis 10 mm nach ca. 3 Tagen bis 20 mm nach ca. 7 Tagen bis 40 mm nach ca. 14 Tagen	
	Belegbar mit Parkett	bis 20 mm nach ca. 14 Tagen bis 40 mm nach ca. 21 Tagen	
	voll belastbar	nach ca. 28 Tagen	
reitung	<ul> <li>fest, tragfähig und frei von Rissen</li> <li>minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgerau werden (z. B. Blastrac-Verfahren)</li> <li>an Wandanschlüssen, Stützen etc. sind Randstreifen anzubringen</li> <li>in Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern</li> <li>bei der Verarbeitung der SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM Multi dar der Untergrund einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:</li> </ul>		
	Untergrund: Zementgebunden beheizter Anhydritestrich Anhydritestrich	maximaler Feuchtegehalt: 2-2,5 CM- Gew.% 0,3 CM- Gew.% 0,5 CM- Gew.% seen vor Verarbeitung der SAKRET Fußboden-	
	Zementgebunden S. Gipsgebunden S.	bracht werden: rundierung: AKRET UG, SG, SHG AKRET SG, SHG AKRET SG, SHG	
Verarbeitung	<ul> <li>SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM Multi in einem sauberen geeigneten hohen Gefäß (z.B. Hobbock) mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen, empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/Minute mit Doppelscheibenrührer (z.B. Collomix DLX)</li> <li>nach einer Reifezeit ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten</li> <li>bereits abbindendes Material nicht mit Wasser nachverdünnen</li> <li>den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund gießen und in der erforder lichen Schichtdicke mit einer Glättkelle oder Rakel verteilen</li> <li>zum Pumpen eignen sich handelsübliche Kolben- oder Schneckenpumpen (z.B. G 4 mit Förderschnecke D6-3 mit Nachmischer oder Duomix), eine durchlaufend arbeitende Mischpumpe (Ausbreitmaß mit Zylinder nach DIN EN 12706 = 145 bis 155 mm) mit einen zusätzlichen Nachmischer und statischer Mischer <sup>3)</sup></li> <li>in Zweifelsfall technische Beratung anfordern</li> </ul>		
Weiter Verarbeitung	während der Verarbeitung er Regel ein Nachspachteln ode	folgt der Verlauf selbständig, so dass sich in der er Schleifen erübrigt Materials erreicht man durch die Bearbeitung d walze	

Seite 2 von 3 inhaltlicher Stand: 06.06.2023

# **TECHNISCHES MERKBLATT**



SAKRET Fußbo	odenausgleichsmasse Multi FAM Multi	
Materialbasis	Kunststoffmodifizierter, selbstverlaufender Mörtel auf der Basis von Spezialzemer und ausgesuchten Füll- und Zuschlagstoffen nach EN 13139 sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.	
Materialverbrauch	ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke	
Lieferform	25 kg Papiersack / 42 Sack pro Palette	
Lagerung	<ul> <li>witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken</li> <li>angebrochene Gebinde sofort verschließen</li> <li>bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstelldatum: chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG</li> </ul>	
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben	
Hinweis	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, die geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Seite 3 von 3 inhaltlicher Stand: 06.06.2023